



H-110

Plaster Mortar

عن المنتج

هو معجون لاصلاح وملء الشقوق الدقيقة والعيوب السطحية في الخرسانة الناعمة والخرسان الخشنة والبلوك والطابوق ويمكن وضعه في الاستخدامات الداخلية والخارجية على حد سواء يعطي للسطوح شكلا نهائيا من الصلابة والنعومة ومقاومة الماء وتكون الاسطح مستعدة للبدء بالصيغ والدهان او استخدام ورق الحيطان

معجون هايبر 110 يعمل على حد سواء هيدروكليكيا وعضويا ولديها قدرة عالية على الالتصاق الجيدة الى الركيزة ونظرا لتكوينها و استخدام الحشو متدرج على وجه التحديد على نحو سلس وعالية الجودة للسطوح والجدران والسقوف لملء أو إصلاح الشقوق الدقيقة والسطح العيوب في الخرسانة، بلوكورك و الطوب، في من أجل إنتاج سطح من أعلى مستويات الجودة للديكور النهائي



بعد

قبل

أعداد السطح وطريقة مزج Hyper 110

التأكد من السطح الكونكريتي خلوه من جميع الفجوات الهوائية في الجدار الكونكريتي وذلك بواسطة مطرقة حديدية وتنظيف السطح الكونكريتي من جمع البقايا الاسمنتية والأتربة والاساخ وقبل التنفيذ يفضل ترطيب السطح الكونكريتي و ثم تنفيذ المادة على السطح بواسطة مالج ناعم او رولة واو فرشاة

طريقة العمل

يسكب الماء في سطل ويضاف اليه المنتج بالتدريج ويخلط بالخللاط لمدة من 3 الى 5 دقائق حتى تصبح المادة ذات خليط متجانس تماما ثم يترك 5 دقائق ويعاد خلطه مرة اخرى للحصول على نتائج افضل



Treatment and isolation of concrete with nanotechnology

Find us on Facebook www.facebook.com/Lush.Co





TECHNICAL DATA

Product	Ready mixed repair mortar, powder form.
Binder	Hydraulic and organic binders.
Filler	Inert finely graded washed fillers of sand or quartz.
Colours	White and grey.
Additives	Plasticizing agents, adhesion promoters and water retaining agents.
Tensile Strength/Adhesion	10,3 n/mm ² – 105 kp/cm ²
Ball Pressure Hardness	28,2 N/MM ² – 285 KP/CM ²
Application Thickness	Hyper110 Coarse 15mm–5mm, Hyper110 Standard 5mm–3mm, Hyper110 Fine 3mm–1mm.
Shrinkage Maximum	0,13% (ATSM 157)
Consumption Approximately	1,8kg/m ² per 1mm thickness.
Mixing Ratio Coarse	25kg : 5,5 – 6,0ltr water.
Standard/Fine	25kg : 6,0 – 6,5ltr water.
Expiration date	one year from the production date.

